




**Cemenquin**<sup>®</sup>  
soluciones para la construcción

CONSTRUYE **MÁS**, CONSTRUYE **MEJOR**

# GLASS BLOCK

Glass Block Mortar es un adhesivo en polvo especial para la instalación de Vidrio Block, elaborado a base de cemento blanco, cargas minerales y aditivos de alta calidad.

**Presentación: 20** kg



## Preparación

Mezcle con **Glass Block Mortar** 4.5 litros de agua limpia por cada saco de 20 Kg, hasta obtener una pasta de consistencia cremosa de fácil aplicación; deje la mezcla reposar de 5 a 10 minutos. Mezcle ocasionalmente el material para mantenerlo manejable; por ninguna razón agregue más agua solo mezcle.

## Usos

**Glass Block Mortar** es un adhesivo de Cemenquin ideal para la instalación de vidrio block en muros y techos de cualquier material.

## Aplicación

Una vez que tiene lista su mezcla de **Glass Block Mortar** siga cuidadosamente los siguientes pasos:

- 1 Utilizando una cuchara de albañil coloque una cama completa de pasta de **Glass Block Mortar** en la base o umbral. Al ir colocando pieza por pieza aplique pasta en los extremos para unir a manera de boquilla cada una de las piezas
- 2 Enseguida ponga la primera hilada de piezas de Vidrio Block, golpee ligeramente con el mango de la cuchara, hasta colocar cada una de las piezas en el lugar indicado
- 3 Nuevamente coloque una cama completa de **Glass Block Mortar** y enseguida coloque nuevamente otra hilada de piezas, rellorando y rastrillando las juntas hasta dejar una apariencia uniforme
- 4 Coloque los soportes y El refuerzo en la misma junta cada 24 pulgadas verticalmente

## Ventajas

- A) Es un producto de fácil Aplicación e impermeable
- B) Mayor adhesividad y calidad que otros productos
- C) Con amplia durabilidad y rendimiento
- D) Reduce El tiempo de instalación
- E) La instalación puede aplicarse en muros o techos
- F) No es necesario mojar las piezas para su instalación
- G) Se limpia fácilmente con solo aplicar agua
- H) No produce eflorescencias
- I) Reduce los costos de instalación

## Rendimiento

En vidrio block de:

- 6" de 0.87 a 0.92 m<sup>2</sup> por saco de 20 kg
- 8" de 1.05 a 1.15 m<sup>2</sup> por saco de 20 kg
- 12" de 1.75 a 1.85 m<sup>2</sup> por saco de 20 kg

## FICHA TÉCNICA

Tipo del producto	Polvo blanco grisáceo base cemento blanco
Tiempo de almacenaje	3 meses en lugar seco y envase original sin abrir
Temperatura promedio de aplicación óptima	16°C a 40°C
Resistencia a la compresión	180 kg/cm <sup>2</sup> promedio
Relación de agua	4.5 l por saco de 20 kg



No deje el producto al alcance de los niños, en caso del contacto con el producto en los ojos lávese continuamente hasta que acuda con su médico.

**Industrias Cemenquin, S.A. de C.V.**

Av. I. Zaragoza No. 1636-A Col. Nueva, Mexicali, B.C. México C.P. 21100 Tel. (686) 5 54 51 00

www.cemenquin.com